

TECHNICKÝ LIST PRE JEDNO LAMELU 145MM (5 ¾")

Kriteriá	Aplikovaný štandard	Nominálna hodnota / Tolerancie
A. Produkt		
1. Dĺžka	-	1820 +/- 5mm
2. Šírka	-	145 +/- 0.1mm
3. Celková hrúbka	-	14.20 +/- 0.1mm
3.1 Nášlapná vrstva	-	3.2 +/- 0.1mm
3.2 Stredová vrstva	-	9 +/- 0.1mm
3.3 Spodná vrstva	-	2 +/- 0.1mm
4. Pravouhlosť	prEN 175054, DIN280-1	= 0.1% po celej šírke
5. Diagonálne zakrivenie	prEN 175054, DIN280-1	= 0.1% po celej šírke
6. Rovnosť	prEN 175054, DIN280-1	= 0.1% po celej dĺžke
7. Dĺžka koncovej lamely	-	=
8. Vlhkosť	-	7% +/- 1%
9. Lepidlo		CASCO Lepidlá / Močovino – Formaldehydová báza
10. Odolnosť proti poškrabaniu	KLUMPP	7 vrstiev laku Oderuvzdornosť > = 6000 otáčiek ASTM D 4060 (CS17)
11. Keramický (Oxid hlinitý)	KLUMPP	7 vrstiev laku Oderuvzdornosť > = 25000 otáčiek ASTM D 4060 (CS17)
12. Olej	KLUMPP	1 alebo 2 základný olej a 1 vrchný olej
13. Stupeň lesku	Leskometer, 60° uhol	8%, 30%, 45% or 65% lesk
14. Formaldehydové emisie	EN 717-1	≤ (menší ako alebo rovnaký ku) 0.1mg formaldehydu/m3 vzduchu
B. Balenie		
1. Kusov v balíku		6
1.1 Baliaci materiál	-	Zabalený v zmršťovacej priehľadnej fólii obsahuje balenie potlačou po stranách, návod na pokládku a CE letáčik
2. Kusov na palete a množstvo paliet v 20' kontajner	-	77 balíkov @ 12 veľkých paliet , celkovo 12 paliet
2.1 Baliaci material	-	Na vyžiadanie
3. Balenie (včetně inštruktážneho manuálu)	-	V súlade s predlohou
4. Dodatočné informácie na balenie	-	
4.1 transportné označenie	-	4 strany sú označené
5. Nesting Policy (polovičná dĺžka podlahy)		Minimálne 1 kus na každých 6 kusov (v 1 balíku)