

TECHNICKÝ LIST PRE 3 LAMELU 190MM /

| Kriteriá | Aplikovaný štandard | Nominálna hodnota / Tolerancie |
|---|-----------------------|--|
| A. Produkt | | |
| 1. Dĺžka | - | 1820 +/- 5mm |
| 2. Šírka | - | 190 +/- 0.1mm |
| 3. Celková hrúbka | - | 14.5 +/- 0.1mm |
| 3.1 Nášlapná vrstva | - | 3.5 +/- 0.1mm |
| 3.2 Stredová vrstva | - | 9 +/- 0.1mm |
| 3.3 Spodná vrstva | - | 2 +/- 0.1mm |
| 4. Pravouhlosť | prEN 175054, DIN280-1 | = 0.1% po celej šírke |
| 5. Diagonálne zakrivenie | prEN 175054, DIN280-1 | = 0.1% po celej šírke |
| 6. Rovnosť | prEN 175054, DIN280-1 | = 0.1% po celej dĺžke |
| 7. Dĺžka koncovej lamely | - | = |
| 8. Vlhkosť | - | 7% +/- 1% |
| 9. Lepidlo | | CASCO Lepidlá / Močovino – Formaldehydová báza |
| 10. Odolnosť proti poškrabaniu | KLUMPP | 7 vrstiev laku Oderuvzornosť > = 6000 otáčiek ASTM D 4060 (CS17) |
| 11. Keramický (Oxid hlinitý) | KLUMPP | 7 vrstiev laku Oderuvzdornosť > = 25000 otáčiek ASTM D 4060 (CS17) |
| 12. Olej | KLUMPP | 1 alebo 2 základný olej a 1 vrchný olej |
| 13. Stupeň lesku | Leskometer, 60° uhol | 8%, 30%, 45% or 65% lesk |
| 14. Formaldehydové emisie | EN 717-1 | ≤ (menší ako alebo rovnaký ku) 0.1mg formaldehydu/m3 vzduchu |
| B. Balenie | | |
| 1. Kusov v balíku | | 6 |
| 1.1 Baliaci materiál | - | Zabalený v zmršťovacej priehľadnej fólii obsahuje balenie potlačou po stranách, návod na pokládku a CE letáčik |
| 2. Kusov na palete a množstvo paliet v 20' kontajner | - | 55 balíkov na 6 malých paletách, 66 balíkov na 6 veľkých paletách, celkovo 12 paliel |
| 2.1 Baliaci material | - | Na vyžiadanie |
| 3. Balenie (včetně inštruktážneho manuálu) | - | V súlade s predlohou |
| 4. Dodatočné informácie na balenie | - | |
| 4.1 transportné označenie | - | 4 strany sú označené |
| 5. Nesting Policy (polovičná dĺžka podlahy) | | Minimálne 1 kus na každých 6 kusov (v 1 balíku) |